

## Technické informácie o produkte

### Rozmery a tolerancie

Rozmery našich výrobkov sú v rozmeroch: výška 1000 mm a šírka 600 mm. Avšak, na želanie môžu položky s maximálnymi rozmermi byť až: **výška 2500 mm a 1243 mm šírka** bez záruky deformácie (napätie v materiáli je príčinou jeho ohýbania, je potreba viac závesov alebo napínača). Minimálna veľkosť prvku sú: výška 30 mm a šírka 30 mm.

### Použité materiály a technológie

doska: MDF doska – určená na hlboké frézovanie od f.Sonae Industria

lepidlo: Henkel-Dorus

Fólie : Renolit, Klockner, Hornschuch, LG, Riken, Kasei, Gislaved

Technológia: membránová technológia nanášania fólie fir. Wemhoner , ktorá výrazne zlepšuje tepelnú odolnosť dvierok a zvyšuje trvácnosť lepenej fólie na MDF doske.

#### ► Rozmerové tolerancie pre rovné dvierka:

- Výška v rozmedzí + / - 1 mm

- Šírka v rozmedzí + / - 1 mm

- Hrúbka o + / - 0.4 mm

#### ► Rozmerové tolerancie pre ohýbané dvierka:

- Výška v rozmedzí + / - 1 mm

- Šírka (merané vo výške prvku ležiace v stred) + / - 5 mm

- Hrúbka o + / - 1 mm

#### ► Prijateľné straty bieleho melaminátu na zadnej strane

, ► rohy - maximálne 2 x 2 mm, 2 ks na jeden prvok,

, ► hrany - až 3% z obvodu prvku, šírka na 1 mm.

### Montáž foliovaných dvierok /elementov /

► Elementy použité pri výrobkoch emitujúcich teplo / napr. Vstavaná rúra / je nutnosťou aby bol oddelneý tieniacou doskou eliminujúcu teplo / dodávanou zväčša spoločne s týmto zariadením/, inak prvky pri pôsobení vysokých teplôt - môže spôsobiť odtrhnutie a zmršťovanie fólie cez roh resp. hranu dvierok .

► V prípade možnosti vystavenia foliovaných elementov na krátko trvajúci kontakt s vodou alebo priestorov s extra vysokou vlhkosťou, chrbát a hrany elementu musia byť pokryté vodeodpornou vrstvou povlaku a to napr . zodp. lakom

► Nepoužívajte žiadne foliované dielce v miestach, kde je horúca vodná para (napr. nad umývačky).

## **Montáž folií s vysokým leskom**

► Nábytkové dvierka potiahnuté vysokolesklými fóliami sú pokryté dodatočnou ochranou fóliou s cieľom vyššej ochrany pred eventualnými poškodeniami, ktoré môžu nastať počas ich výroby, transportu alebo počas procesu samotnej montáže .

► Po namontovaní nábytku, sa musí ochranná folia odstrániť

Povrch lesklých folií je bezprostredne po odstránení ochrannej folie náchylný na poškodenie .

► Po odstránení ochrannej fólie – sa pet lesklá fólia vytvrdzuje za pomoci štandardného UV-svetla a samotná PET – lesklá folia sa tým vytvrdzuje počas cca 1 týždňa . Je vhodné počas tohto času nepretierať povrch dvierok .

## **Používanie foliovaných dvierok / elementov /**

► Foliované prvky sú prispôsobené pre používanie v interierových priestoroch , ventilovaných o normálnej teplote a vlhkosti. Neodporúča sa ich inštalácie v exteriéry .

► Foliované prvky sú prispôsobené pre používanie vo zvislých polohách . teda ako štandardné dvierka nábytku. Ich používanie na nábytku vo vodorovnej polohe je síce možné , ale vzniká veľký predpoklad mechanického poškodenia a tým pádom nepodliehajú záruke.

► Zabráňte tiež kontaktu povrchu s ostrými predmetmi , ťažkými a substanciami rozpušťačmi farby.

► Nemôžete dovoliť kontaktu s horúcimi predmetmi a horúcim vzduchom, a to najmä s horúcou parou.

► Znečistenie možno odstrániť teplou mydlovou vodou alebo za pomoci inej mäkkej látky, handričkou alebo kefkou s mäkkými štetinami. Priamy kontakt s kvapalinou by mal mať krátke trvanie.

► Je neprijateľné vkladať celý dielec do vody .

► Je neprijateľné používať rozpúšťačlá, abrazívne prostriedky alebo abrazívne prostriedky (prášky, krémy), nie je riedenie alebo koncentrované čistiace prostriedky, najmä farbu.

► Kontaminácia spôsobená látkami, ktoré majú silnú chuť, ako je čaj, káva, červené víno, karí, horčica by mal byť rýchlo opláchnuť vodou alebo utrite vlhkou handričkou.

► Nenechávajte škvry zaschnúť, pretože môžu trvale odfarbiť povrch.

► Nepoužívajte tuhé štetinami, a tiež silné drhnutie a bielenie.

V prípade vysoko leštených dielov :

► Po dobu jedného týždňa, po stiahnutí ochrannej fólie, nasleduje vytvrdenie povrchu .

► Odporúča sa používať prípravok hochglanz Mobelpolish. Tým, že vytvoria tenkú vrstvu na prednej liekov a zvyšuje odolnosť proti poškrabaniu povrchu a chráni pred slnečným žiarením, čistenie a mastných škvŕn.

► Tento produkt je vysoko koncentrovaný a mal by byť aplikovaný v minimálnom množstve. Počet 50 ml je dostačujúca pre 6-10 m<sup>2</sup>. Po aplikácii celého lesku s mäkkým bavlnenou handričkou alebo mikrovláknou (k dispozícii spolu so zubnou pastou). Táto operácia sa odporúča používať v priemere každý rok, aby sa lepšie chránil povrch.

► Čistiace prostriedky by nemali obsahovať abrazívne ako abrazívnych častíc obsiahnutých vo práškoch a rôznych krémoch čističe, pretože môžu zanechať škrabance na povrchu, a tým sa mení aj stupeň lesku povrchu.

► Čistiace prostriedky by nemali obsahovať oxidačné činidlá (napr. chlorečnany a peroxoboritan, bielidlá) a silnou zásadou (amoniaku, hydroxid sodný).

► Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce prísady starostlivosti, ako sú vosky alebo polymérnych disperzií, pretože oni môžu zostať po zaschnutí na povrchu a zmeniť farbu a pokrytý lesklým povrchom.

► Nepoužívajte žiadne drevo alebo leštenie starostlivosti, tieto produkty obsahujú silice a látky, ktoré môžu spôsobiť opuch a zmena farby povrchu.

► škvry, ktoré nemožno odstrániť roztokom mydla, možno čistiť roztokom alkoholu (etanolu) a čistiace prostriedky obsahujúce alkohol (napr. tekuté sklo) po teste vykonávaného z dohľadu. Stačí jemne utrieť handrou.

► nepoužívajte koncentrovaný alkohol, denaturovaný lieh, izopropylalkohol).

## Záruky a reklamácie

Reklamácii podliehajú :

▶ chyby materiálu a výsledok je predmetom výrobného procesu pravidiel popísaných v tejto príručke a to v období nasledujúcich **5 rokov**.

Reklamácii nepodliehajú :

- ▶ poškodenie vzniknuté z nesprávneho používania dvierok , nezhodujúceho sa s ich určením.
  - ▶ poškodenie, ktoré vzniklo na hrane dvierok odlepením alebo skrčením fólie za nezabezpečením dvierok pred tepelným žiarením
  - ▶ Mechanické poškodenie dvierok , trhlínky a preliačiny .
  - ▶ Elementy, ktoré vykazujú pôsobenie vody a vlhkosti – rozpínanie a pučanie dosky MDF.
  - ▶ Kresba zrna a tieňu samotnej fólie , ktorá je neovplyviteľným faktorom výrobcu fólie .
  - ▶ Kresba a odtieň patinácie – ktorá je robená nie strojovo ale ručne a v nej spočíva jedinečnosť produktu ,a zdanlivé defekty a rustikálny charakter sú súčasťou tohto typu dvierok .
- ▶ Vzhľadom na špecifikáciu výrobného procesu sú prípustné na výrobkoch a to na povrchu 1m2 výrobku v množstve 3 ks neprsahujúcu priemer 2mm jamky, mikrotrhlínky , zblednutia ..
- ▶ Všetky reklamácie budú brané do úvahy len po dodaní reklamovaného predmetu do našej firmy spolu s písomným zhlásením reklamovaného produktu a taktiež predložením dokladu o nákupe uvedeného produktu.
- ▶ Sťažnosti sú prijímané len od firiem a ľudí, ktorí si kúpili tovar od nás.
- ▶ Firma RatH interier, s.r.o. nie je povinná uhradiť náklady na prepravu, spracovanie, montáž a výmena reklamovaných položiek..
- ▶ Naša spoločnosť si vyhradzuje právo na vykonávanie a uznanie reklamácie v dobe max. 30 dní spolu s nahlasením a dodaním vadného tovaru.

Spoločnosť RatH interier , s.r.o., nie je zodpovedná za Vaše oboznámenie s vyššie uvedenými technicko – obchodnými a reklamačnými podmienkami, ktoré sú v tomto dokumente obsiahnuté a k dispozícii pre všetkých zúčastnených.

Tešíme sa na spoluprácu

